

**DATA: GENNAIO 2010****SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: VERNICE ZINCANTE UNIVERSALE SPRAY****CODICE: 70.0039**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Lo zinco contenuto forma un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m<sup>2</sup>, in dipendenza della natura del supporto.

**SPECIFICHE DI FORNITURA:****Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****400 ml****Aspetto****Bombola contenente liquido sotto pressione****Colore****Tipico****Odore****Caratteristico di solvente****Densità a 20°C****0,75 ÷ 0,80 g/ml****Pressione a 20°C****4,0 ± 0,5 bar****Pressione a 50°C****8,0 ± 0,5 bar****Punto di infiammabilità****inf. 0°C****Percentuale di zinco su residuo secco****7,5 %****Viscosità Coppa Ford 4****Da 14'' a 18''****Residuo secco in bombola****25,40%****Granulometria al grindometro****Da 6 a 7 Micron****Lucentezza – Grado Gloss****12 Gloss****Spessore 1 mano****7 Micron****Spessore 3 mani****36 Micron****Temperatura di resistenza****180°C****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****10 minuti****Asciutto al tatto****20 minuti****Asciutto in profondità****24 ore****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****ETICHETTATURA:****ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE****PERICOLOSO PER  
L'AMBIENTE**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.